

NKF 2200 Kitt

Plastisch bleibender, thixotroper Schnellbindekitt

Produktbeschreibung

- NKF 2200 Kitt, ist ein zähplastischer, thixotroper, auf Leinölbasis mit Kunstharzanteilen aufgebauter Schnellbindekitt. Für Verglasungen mit freiliegender Kittfuge, bei Holz- und Metall-Fenstern.
- Auf entsprechend vorbehandeltem Untergrund, erzielt NKF 2200 Kitt eine ausgezeichnete und beständige Haftung. Bei Verglasungen, sind die Mindestmaße gemäß der Rosenheimer Tabelle, einzuhalten



Technische Daten

| Eigenschaften | Wert |
|---|-------------------|
| Standardfarbe | Grau und Braun |
| Spez. Gewicht (DIN5245 1) | ca. 2,0 g/ml |
| Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis + 30°C |
| Temperaturbeständigkeit | - 30°C bis + 60°C |
| Volumenänderung | unter 1% |
| Offene Zeit bis Hautbildung (23°C 50% rel. LF) | ca. 2 Wochen |

Verarbeitungshinweise:

- Die allgemein anerkannten Regeln und Normen sind zu beachten (z. B. VOB DIN 18361, DIN 18545, BFS-Merkblätter, Rosenheimer Tabelle).
- Alle Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Anstriche beeinträchtigen die Haftfestigkeit und sind zu entfernen. Glas vor Verkittung sorgfältig im Kontaktbereich mit DOWSIL Reiniger R40 reinigen. Hohlräume voll satt ausfüllen.
- Die Glasfalzbreite muss unter Berücksichtigung, der erforderlichen Dimensionierung der Dichtstoffvorlage und der Dimensionierung der Verglasungseinheit, nach DIN 18545 Teil 1 bemessen sein.
- Vor der Verkittung muss der Rahmen anstrichtechnisch so behandelt sein, dass keine Bindemittelabwanderung aus dem Kitt erfolgen kann.

Nachbehandlung:

- Wegen seiner nicht witterungsstabilen Oberfläche; ist der Kitt durch eine Beschichtung unbedingt zu schützen. Frühestens nach der Hautbildung, im Außenbereich spätestens nach ca. 6 Wochen, muss mit einem hochwertigen Decklack **auf Alkydharz-Basis** überstrichen werden.
- Es ist darauf zu achten, dass sich eine für den Anstrich ausreichend tragfähige Kitthaut gebildet hat, die vom Lack nicht angelöst wird. Die Kittfasen, vor dem Lackieren nicht Grundieren, sondern direkt mit dem Decklack streichen.
- NKF 2200 Kitt, ist mit den meisten Alkydharzlacken überstreichbar. Am besten haben sich bislang elastische Hochglanzlacke bewährt. Bei Ventilationslacken sind mehrere Anstrichschichten erforderlich. Bei wasserverdünnbaren Lacken können Unverträglichkeiten in Form von Verfärbungen bzw. Rissen auftreten. Wir empfehlen grundsätzlich Vorversuche gemäß DIN 52455 Teil 4 oder Rückfrage im Werk.

Lagerung

- 9 Monate, kühl- und trocken lagern

Lieferform

- Patronen mit 1,0 kg (50 mm Ø) und 2,5 kg (65 mm Ø)

Zusatzinformationen – Bitte sorgfältig lesen

- Die hierin enthaltenen Angaben und Daten sind präzise und zuverlässig. Es ist jedoch Aufgabe des Anwenders, die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck zu prüfen. Wir können nicht über alle Anwendungen oder Einsatzbedingungen für Ihre Produkte auf dem Laufenden sein und übernehmen keine Garantie hinsichtlich der Eignung eines Produktes für bestimmte Anwendungen. Sie sollten jeden Verwendungsvorschlag für unsere Produkte sorgfältig prüfen, um sich selbst von der zufriedenstellenden Leistung in ihrer Anwendung zu überzeugen. Falls Produkte von uns in Anwendungen eingesetzt werden sollen, die einer staatlichen Genehmigung bzw. Zulassung bedürfen, so ist diese vom Anwender einzuholen. Wir garantieren lediglich, dass Produkte den jeweiligen Spezifikationen entsprechen, übernehmen jedoch weder Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung noch sonstige ausdrückliche oder stillschweigende Garantien. Das Recht des Anwenders und die Haftung von NKF beschränken sich auf die Erstattung des Kaufpreises oder den Umtausch eines jeden Produktes, das nachweislich nicht die spezifischen Merkmale aufweist. Die NKF ist in keinem Fall schadenersatzpflichtig. Verwendungsvorschläge sind nicht als Aufforderung zur Verletzung bestehender Patentrechte zu verstehen.